

## Produktinformation

### Jape Tätband och Skarvband

Tätningmaterial som ingår i P-märkt mekaniskt ventilerat golv, Jape Ventgolv.

Extruderade tätningband med mycket god vidhäftningsförmåga. Innehåller inga lösningsmedel

#### Fysiska /kemiska egenskaper

Sammansättning:	Syntetiskt gummi (Butylgummi)
Benämning/kvalitet:	960
Häftförmåga:	mycket god
Skjuvhållfasthet mot polyeten:	1,16 kN/m (före åldring) 3,12 kN/m (efter åldring)
Skjuvhållfasthet mot betong:	1,57 kN/m (före åldring) 1,96 kN/m (efter åldring)
Penetration:	70 ± 10 1/100 mm
Temperaturområde:	-40°C till +100°C
Appliceringsstemperatur:	+5°C till +30°C
Densitet:	1,3 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Färg:	Svart
Form:	fast
Vattenlöslighet:	ouplöslig
Livslängd:	åldersbeständig
Lagringstid:	1 år vid max 25°C

Övrigt: God fästförmåga på bl.a. trä, betong, glas, plast, aluminium, stål, zink, glasfiber, polycarbonat, polyeten, EPDM. Åldersbeständig. Ytorna ska vara rena, torra och fria från fett. Sugande ytor skall primas med Jape Primer innan applicering.

#### Jape Tätband 100 mm

Beläggning:	<b>52010</b> Plast/aluminiumfolie
Bredd:	100 mm
Tjocklek:	1,0 mm
Rulllängd:	10 m
Antal/förp	10 st
Skyddsfolie:	plast, transparent
Övrigt:	Diffusionstät, UV-beständig



#### Jape Tätband 50 mm

Beläggning:	<b>52005</b> Plast/aluminiumfolie
Bredd:	50 mm
Tjocklek:	1,0 mm
Rulllängd:	10 m
Antal/förp	14 st
Skyddsfolie:	plast, transparent
Övrigt:	Diffusionstät, UV-beständig

#### Jape Skarvband 1,5 x 30 mm

Beläggning:	<b>52115</b> Ingen (dubbelhäftande)
Bredd:	30 mm
Tjocklek:	1,5 mm
Rulllängd:	15 m
Antal/förp	12 st
Skyddsfolie:	plast, vit



Tätningmaterialen är åldrings- och alkalibeständiga. Testerna är utförda av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) Kemi och Materialteknik. (Nr F507253)